



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

506 GLÄTTMITTEL SPEZIAL

EIGENSCHAFTEN

Gebrauchsfertig - unverdünnt anzuwenden

Dient zum Nachglätten von allen Ramsauer Silikon, Polyurethan und Hybrid Dichtstoffen.

Ramsauer 506 GLÄTTMITTEL SPEZIAL hat die Eigenschaft die Oberflächenspannung der eingesetzten Dichtstoffe so zu verändern, dass die pastösen Massen problemlos verformt werden können. Mit Wasser alleine ist dies nicht möglich.

Ramsauer 506 GLÄTTMITTEL SPEZIAL reagiert neutral und ist für alle Vernetzungssysteme, im speziellen auch für unsere Type 440 NATURSTEIN geeignet. Ramsauer 506 GLÄTTMITTEL SPEZIAL verursacht bei Naturstein keine Trocknungsrisse bzw. Fleckenbildung und ist daher für diese Bereiche speziell zu empfehlen.

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch schütteln. Ramsauer 506 GLÄTTMITTEL SPEZIAL wird direkt aus der Flasche bzw. mittels Sprühflasche sparsam auf die nachzuarbeitende Fugenmasse aufgesprüht. Mit einer Abziehpachtel wird überschüssiges Material abgezogen und geglättet. Zur Erzielung sauberer Fugenflanken Fugenränder mit Selbstklebeband abkleben. Diese sofort nach dem Glätten der Fugenmasse wieder entfernen. Rückstände des Glättmittels vom Untergrund sofort entfernen um eventuelle Fleckenbildung zu verhindern. Ansonsten können Flecken/Verfärbungen aufgrund der besonderen Beschaffenheit von Natursteinen nicht völlig ausgeschlossen werden. Zur Vermeidung der Kontaminierung des Glättmittels mit Dichtungsmassenzugabe wird ein einmaliger Gebrauch empfohlen. Vermeiden Sie bitte Glättmittellachen auf den Dichtstoffen, da die Gefahr der Bildung von Wasserflecken besteht.

GEBINDEGRÖSSE/LAGERUNG

Flasche: Sprühflasche zu 1000ml, Kanister zu 5 Liter

Lagerung: 12 Monate (trocken, kühl und frostfrei)

ACHTUNG!

Immer frisches Glättmittel verwenden! Siliconrückstände im Glättmittel vermeiden. Nicht geeignet für Acryl-Dichtstoffe auf Dispersionsbasis. Bei sehr empfindlichen Natursteinen kann es bei der Verwendung von Glättmitteln zu Flecken/Verfärbungen kommen, die mit üblichen Reinigungsmitteln nicht entfernbar sind. Aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei der Verarbeitung bzw. Anwendung empfehlen wir stets eine objektbezogene

Probeverarbeitung- bzw. -anwendung durchzuführen. Nicht in größeren Mengen verwenden und eintrocknen lassen, da eingetrocknete Rückstände zu einer optischen Beeinträchtigung der Dichtstoffoberfläche führen kann. Im Bereich von Gläsern ist ablaufendes oder überschüssiges Glättmittel umgehend zu entfernen, da sonst dauerhafte Schlieren zurück bleiben.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at erhältlich.

MÄNGELHAFTUNG

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen

Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum.

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische

Ersetzt Version: 01/11

506 Glättmittel Spezial / Version: 01/15

Seite: 1

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at





RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen

Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at downloaden können.



QUALITÄT MIT SICHERHEIT

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at