

## KREISEL Fliesenkleber K150

### EIGENSCHAFTEN:

**KREISEL Fliesenkleber K150** gebrauchsfertiger, pastöser Bau- und Fliesenkleber nach DIN EN 12004 auf Dispersionsbasis zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belagsbaustoffen im Dünnbettverfahren im Innenbereich.

### ANWENDUNGSGEBIET:

Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen auf Putz, Beton, Gips- und Holzplatten (Spanplatten). Geeignet für Steingut, Mosaik, Kunststoff-Fliesen, Schallschutzplatten im Wandbereich. Bei Anwendung und Verlegung von Feinsteinzeug / Steinzeug im Bodenbereich sind aufgrund der langen physikalischen Reaktion Trocknungszeiten von > 2 Wochen zu berücksichtigen.

### VERARBEITUNG:

Mit **KREISEL Fliesenkleber K150** unter kräftigem Druck eine Kontaktschicht auf den Untergrund mittels Glättkelle aufbringen und anschließend mit passender Kammleiste das Kambett aufziehen (Auftragswinkel 45°-60°). Fliesen vor der Hautbildung unter Druck einlegen, einschieben und justieren. Fugennetz vor der Erhärtung auskratzen und Belag abwaschen. Die Verfübung des keramischen Belages darf frühestens nach 48 Stunden bzw. nach Durchtrocknung des Fliesenklebers erfolgen.

Die Verlegung der keramischen Beläge ist unter Beachtung der Ausführungsnormen (DIN EN Normen) sowie der Merkblätter des Zentralverbandes des Baugewerbes in der jeweils gültigen Form auszuführen.

### VERBRAUCH:

Ca. 1,5 – 3,0 kg/ m<sup>2</sup> - abhängig vom Fliesenformat.

### TECHNISCHE DATEN:

Klebeoffene Zeit:	nach 10 Minuten	: ca. 1,7 N/ mm <sup>2</sup>
DIN EN 1346	nach 20 Minuten	: ca. 1,4 N/ mm <sup>2</sup>
	nach 30 Minuten	: ca. 1,1 N/ mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit:	Luftlagerung	: ca. 1,4 N/ mm <sup>2</sup>
DIN EN 1324	Warmlagerung	: ca. 1,7 N/ mm <sup>2</sup>

Einstufung nach DIN EN 12004 : D 2 TE

Damit hergestellte Flächen (Böden) sind je nach Saugverhalten des Untergrundes nach:

- > 14 Tagen begehbar \*)
- > 18 Tagen belastbar (private Nutzung) \*)
- 3 – 4 Tagen verfugbar (Wandbereich) \*)

\*) beziehen sich auf 20 °C Luft- und Objekttemperatur

### LIEFERFORM:

2 kg, 7 kg und 16 kg PE-Gebinde.

**HALTBARKEIT:**

18 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Chargenaufdruck).

**LAGERUNG:**

Trocken, kühl und frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

*Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.*

**INFO-TELEFON: 0 61 34 / 72 52 - 0**

HASIT Trockenmörtel GmbH GB Baumarkt / Marke KREISEL Fritz-Ullmann-Strasse 8-10 D-55252 Mainz-Kastel