

Zink-Spray Spezial

LOS 95

LOS 95 ist eine Zinkstaubfarbe für den aktiven, kathodischen Korrosionsschutz. Für Abgasschalldämpferanlagen (Auspuffanlagen), Ansaugstutzen, Rohrkrümmer, Wärmetauscher, Ölkühler und sonstige thermisch beanspruchte Teile. Überarbeitung von Feuerverzinkungen, Fehlstellen an feuerverzinkten Teilen, Ausbessern von beschädigten Zinkbeschichtungen. Einsatz im Bereich Stahlhochbau, Stahltüren und Zargen, Garagentore, Stahlfassaden, Leitplanken, Stahlkamine, Rauchexplorer und sonstige beanspruchte Stahlkonstruktionen, Außenrohrsysteme, sämtliche Karosserieteile usw.

LOS 95 bildet einen glatten, porenfreien Film, ist schnelltrocknend und überlackierbar mit diversen Beschichtungsstoffen, punktschweißfähig, elektrisch leitfähig, hitzebeständig bis 500°C, ein dauerhafter Korrosionsschutz und überlackierbar mit diversen Beschichtungsstoffen

Anwendung

Oberflächen von Schmutz und Fett befreien. Dose gründlich schütteln, bis sich Mischkugel hörbar frei bewegt. Die entsprechende Fläche aus ca. 30 cm Abstand gleichmäßig einsprühen.

Technische Daten

Farbe:	Grau-metallisch
Form:	Aerosol
Geruch:	Charakteristisch nach Lösemitteln
Dichte:	0,95 g/cm ³
Dampfdruck (bar):	20°C: 3,5 50°C: 7,0
Explosionsgrenzen:	untere: 1,0 Vol.%, obere: nicht ermittelt
Wasserlöslichkeit:	unlöslich
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK

Produktinformation

Salzsprühtest für EURO-LOCK LOS 95 Zink-Spray Spezial Nach DIN + ISO

Salzsprühtest	400 Std. Unterrostung <0,5 mm	DIN 50021 u. 53167
Gitterschnitt	GT 0-1	DIN 52151
Hitzebeständig	-50 °C bis +300 °C	DIN 53151
Benzinbeständig	Gegeben	ISO 2812-1
Dornbiegeprüfung	4 mm	DIN 52155

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EURO-LOCK *Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/958870 * Fax 02593/9588729